

**CONSOMMABLES DE RÉHABILITATION**

réf. KRS


**Sanikom™**  
WORLD OF PIPE REPAIR


# RESINE SILICATE

**Résine à froid. Conviennent pour pose de manchettes, chapeaux top hats et petit gainage**
**Caractéristiques des résines silicate**

Description	Utilisation	Ratio B:A	Temps de Préparation à 20°C	Temps de Polymérisation à 20°C	Densité à 20°C	Viscosité à 20°C	Résist. flexion	Résist. traction	Résist. compress	Retrait
			min	min	g/cm3	mPas	N	N/mm2	N/mm2	%
W01 : Express Très Rapide	Manchettes	2:1	5-7	30-45	1194	380	1900	>15	78	0,27
W : Winter Rapide	Manchettes Top Hat	2:1	14-15	60-90	1245	390	1800	>15	78	0,27
S : Summer Lente	Gainage Branché Mélange avec W	2:1	28-32	120-210	1248	360	2000	>15	88	0,24

Composant B = résine et Composant A = Durcisseur

Conditionnement : kit de 30l (A 10l + B 20l) soit A 15.5kg et B 25kg (total 40.5kg)

Résine disponible en kits pré-dosés :

- 0.75l pour DN100
- 1.05l pour DN150
- 1.50l pour DN200


Date de création : 15/01/2015  
Date de révision : 06/03/2023