

## RESINE EPOXY SANIKOM

Les durées sont données à 20°C pour le Pot Life et 60°C pour le Cure Time.

Une diminution de 10°C multiplie par 2 ces durées

Une augmentation de 10°C divise par 2 ces durées

RESINES EPOXY SANIKOM - TEMPS DE REACTION & DOSAGE CLASSEES SELON POT LIFE DECROISSANTS							KIT		POUR 1 KG	
Réf. Intr	Description	Couleur	Pot Life @ 20°C	Cure Time @ 20°C	Cure Time @ 60°C	Ratio A : B	A Résine (Kg)	B Durcis (Kg)	A Résine (Kg)	B Durcis (Kg)
<b>Résine pour vertical</b> - 1 seule résine pour tous les durcisseurs										
KRE-EX-0-2T	RESINE Epoxy EX-2	Bleu	<b>selon durcisseur</b>				14			
KRE-EX-4-2 W	DURCISSEUR Epoxy EX-4	Neutre	3h		90 min	100	20		2,80	0,83
KRE-EX-2-2	DURCISSEUR Epoxy EX 2	Orange Clair	55-65 min		90 min	100	25		3,50	0,80
KRE-EX-1-2	DURCISSEUR Epoxy EX 1	Orange Clair	25-30 min		70 min	100	25		3,50	0,80
KRE-EX-R-2	DURCISSEUR Epoxy EX R-2	Orange Clair	12 min	3 h	30 min	100	28		3,92	0,78
KRE-EX-RR-2	DURCISSEUR Epoxy EX RR-2	Orange Clair	10 min	2.5h	20 min	100	30		4,20	0,77